

【試験データ】

試験菌	測定	試験片	生菌数
サルモネラ菌	24 時間後	接触直後 無加工試験片	11,000
		無加工試験片	5,500
		UVにおわなインキ (抗菌仕様)	1 未満
		油性におわなインキ (抗菌仕様)	1 未満
O 157	24 時間後	接触直後 無加工試験片	10,000
		無加工試験片	200
		UVにおわなインキ (抗菌仕様)	1 未満
		油性におわなインキ (抗菌仕様)	1 未満

※試験条件：室温 35°C 相対湿度 90%以上

①サルモネラ菌

試験直後に約 11,000 個だった菌が、24 時間後に無加工試験片でも約 5,500 個まで減少しましたが、におわなインキ（抗菌仕様）では 1 未満まで減少しました。

②O 157

試験直後に約 10,000 個だった菌が、24 時間後に無加工試験片でも約 200 個に減少しましたが、におわなインキ（抗菌仕様）では 1 未満まで減少しました。